SOROMAP Peintures - Vernis Yachting

FICHE TECHNIQUE

LASURE MARINE GELIFIEE L1

Lasure satinée et gélifiée en phase solvant.

CARACTERISTIQUES

L1 est à base de résine alkyde en phase solvant. **L1** apporte une protection préventive des bois contre le bleuissement, les champignons et les insectes.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Mécanisme de durcissement: ..... Oxydation
Densité: ..... 0.95 +- 0.05
Extrait sec: ..... 50 % +- 2 % en poids
40 % +- 2 % en volume
Point éclair: ..... 42°C
Viscosité: ..... Produit thixotrope prêt à l'emploi
Rendement pratique par couche: ..... 8 à 10 m²/l suivant les bois et la hauteur de ton désiré
Teinte: ..... Incolore, Acajou, Teck et Noyer
Aspect : ..... Satiné

PREPARATION DE SURFACE

Sur bois gras : Prévoir un bon dégraissage au trichloroéthylène pour éviter un décollement du produit dans le temps.

Le support doit être parfaitement sec et l'humidité relative du bois inférieure à 18% en extérieur et inférieur à 12 % en intérieur. Le support devra être poncé et brossé avant l'application de la première couche de **L1**.

PREPARATION DE LA PEINTURE

Bien homogénéiser le produit avant son application.

APPLICATION

Intérieur : 1 à 2 couches suivant l'aspect désiré
Extérieur : 2 à 3 couches suivant la protection désirée et la situation géographique (mer, montagne, …)

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

Matériel d'application : ..... Pinceau, rouleau.
Dilution : ..... Produit prêt à l'emploi, dilution possible de la première couche avec 5 à 15 % de diluant pour **L1** ou white-spirit
Température d'utilisation : ..... +5 à +35°C
Hygrométrie : ..... Inférieure à 75%

Séchage à 20°C:
Sec au toucher: ..... 4 à 6 heures suivant les conditions atmosphériques et l'essence du bois
Surcouchage:..... Après séchage complet de la couche précédente (entre 12 et 20 heures environ suivant la température d'utilisation)

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : ..... 250 cc, 750 cc et 2.5 litres
Stockage : ..... 12 mois

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser gants, masques et vêtements de protection.
Travailler en local ventilé, l'accumulation des solvants peut au contact de flamme ou d'étincelle prendre feu.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.