

S71070 PASTA MOGANO 2527

 600 ml 400 ml 500-1000 ml	 15'-20' à 20°C	 24h à 20° C	 Au pinceau	 Au tampon
--	---	--	--	--

Description

Colorant polyuréthane bi-composant pour les bateaux ou les structures en bois neuf, surcouchable avec des produits mono ou bi-composant. Il confère un aspect uniforme au support tout en permettant d'éliminer les aspects inesthétiques (tâches, différences de couleur, etc.) du bois, ce qui apporte ainsi l'aspect de bois plus précieux dans l'intensité souhaitée.

Couleur

71070 Acajou

L'intensité de la couleur est modulable en fonction de la dilution (plus la dilution est importante, moins la couleur est intense). Il est par conséquent conseillé d'effectuer un essai pour déterminer la bonne dilution.

Caractéristiques spécifiques

- Bonne rapidité de séchage.
- Masque les défauts du bois.

Préparation du support

Bois neuf

Poncer à sec avec du papier p 280-320

Bois déjà peint

Restaurer en ponçant à sec avec du papier p 280-320

Application

Au pinceau ou tampon.

Préparation du mélange

Pinceau ou tampon

		Volume	Poids
S71070	PASTA MOGANO 2527.....A	600 ml	1000 g
S71071	PASTA MOGANO 2527 HARDENER.....B	400 ml	500 g
S70060	DILUENTE 911.....C	500-1000 ml	500-1000 g

N° de couches: 1-2

Intervalle entre les couches: 16-24h

Séchage

	10°C	20°C	35°C
Ponçable après	min. 6 h	min. 3 h	min. 1,5 h
Surcouchable avec lui-même après	min. 6 h max. 32 h	min. 3 h max. 16 h	min. 1,5 h max. 8 h
Surcouchable avec FINITION transparente après	min. 2 h max. 36 h	min. 1 h max. 18 h	min. 30' max. 9 h

FICHE TECHNIQUE N° S157-F
REV. 03/2010

Le contenu de cette fiche est le résultat d'essais réalisés scrupuleusement et de nos connaissances techniques les plus avancées. Les données de cette fiche ne sont publiées qu'à titre informatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à l'utilisation des produits décrits. Les conditions d'application sont hors de notre contrôle.